



Guideline for fluorocarbon coating lubricants 불소 코팅 윤활 사용 주의 사항



크리버 솔루션 Klueber SV 5 KR

자동차 내장재 소음 저감 및 감성품질 강화를 위한 크리버의 특수 윤활 솔루션은 불소계 용매 및 수지로 설계한 반건성 불소계 코팅 윤활제 Klueber SV 5 KR 입니다. 얇고 균일하게 도포되는 불소 윤활막으로 카핏모듈, 선바이저, 콘솔박스, 콘솔커버, 도어트림 암레스트, 필터트림 대쉬보드, 라디에이터 그릴 등 플라스틱 소재인 자동차 내장재의 이음 소음을 저감시켜줍니다.


불소 코팅 윤활 환경 조건

반건성 불소계 코팅 윤활제는 고도의 균질화 작업을 통해 PTFE 고형분을 미립자로 파쇄 및 분산시켰으나 PTFE 고형분 고유의 비중에 의해 자연적으로 서서히 침전하는 현상이 발생합니다. 침전현상 완료는 약 120분 소요되나 아래 시험 결과에 따르면 5분 후부터 침전현상이 발생하므로 어떠한 용기를 사용하더라도 정치 후 5분 후부터는 재혼합 작업이 반드시 필요합니다.



보관 및 사용 주의 사항

- ※ 보호장갑을 착용한 상태에서 뚜껑을 천천히 열어주시고 내용물이 묻은 손으로 눈을 문지르지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
- ※ 사용 후에는 내용물이 휘발되지 않도록 뚜껑을 반드시 닫아 주시고 직사 광선이 닿지 않는 10℃ 정도의 서늘한 장소에 보관하여 주시기 바랍니다.



포장 용기 사용 시

1. 포장 용기의 뚜껑이 완전히 닫힌 상태에서 약 5-10회 정도 흔든 후에 사용하여 주시기 바랍니다.
2. 또는 전용 디졸버(Dissolver)나 적절한 용해 도구를 통해 이물질 투입에 유의하시어 혼합 후 사용하여 주시기 바랍니다.
3. 도포 작업 중 5분 이상 정치 시 상기와 같은 혼합 과정을 반복 후 사용하여 주시기 바랍니다.



소분 용기 사용 시

1. 소분 용기로 사용할 경우 포장 용기를 상기와 동일한 방법으로 혼합한 후 즉시 소분하여 주시기 바랍니다.
2. 소분 용기를 사용할 경우에도 5분 이상 정치시 상기와 같은 혼합 과정을 실시한 후 사용하여 주시기 바랍니다.

불소 코팅 윤활을 사용하시는데 궁금하신 사항이 있으시면 언제든지 크리버코리아로 연락주시기 바랍니다.

www.klueber.co.kr | info@klueber.co.kr | 02-782-5151 | 054-278-5151

